



หิน + คอนกรีต

ขจัดคราบอินทรีย์ เช่น เศษพืช
น้ำมัน และขี้ผึ้ง โดยไม่ทำลาย
พื้นผิว ทำงานได้ทันที มี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

เหมาะสำหรับ

หินธรรมชาติและหินคอนกรีต

หินปูพื้นและทางเดิน

หินอ่อน คอนกรีตตกแต่ง

ปูนฉาบผนัง

พื้นผิวคอนกรีต

ก้อนกรวด



มีจำหน่ายใน

ชุด 2x1 ลิตร

ชุด 2x5 ลิตร

ชุด 2x10 ลิตร



WSP

WHITE STONE PATTAYA

www.whitestonepattaya.com
contact@whitestonepattaya.com



arvox^{PRO}

หิน + คอนกรีต

การใช้งาน

การเตรียม: กำจัดสิ่งสกปรกหยาบออกจากพื้นผิว ปิดคลุมบริเวณที่ไม่ต้องการให้สัมผัสถ้าจำเป็น อาจกัดกร่อนโลหะ ทดสอบความเข้ากันได้ของพื้นผิวในจุดที่ไม่เด่น ใช้เฉพาะหัวสเปรย์หรือเครื่องฉีดที่สะอาดเท่านั้น

การใช้งาน: ฉีด Arvox Pro A ให้ทั่วพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด จากนั้นฉีด Arvox Pro B ในลักษณะเดียวกัน ใช้แปรงหรือแผ่นขัดขัดทิ้งไว้ประมาณ 5-15 นาที แล้วใช้น้ำและแปรงล้างออก สำหรับการใช้อุปกรณ์ให้ใช้เครื่องขัดแบบจานเดียวกับแผ่นขัดที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด

การครอบคลุม: ประมาณ 5-10 ตารางเมตรต่อลิตร (0.5 ลิตรต่อส่วนผสม)

โปรดทราบ: อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานคือ 10-25°C หลีกเลี่ยงการแห้งเร็ว ควรพรมน้ำก่อนถ้าแดดแรง อากาศเย็นอาจต้องใช้เวลานานขึ้น ล้างเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้สะอาดหลังใช้งาน

การจัดการและการเก็บรักษา

Arvox Pro หิน + คอนกรีต มีความคงตัวอย่างน้อย 24 เดือนเมื่อเก็บในภาชนะเดิมตามคำแนะนำ ควรเก็บในที่ที่มีเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้าถึงเท่านั้น เก็บในที่เย็น มืด และตั้งตรง ความร้อน แสงแดด และน้ำแข็งอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ภาชนะที่เปิดแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 3 เดือน กำจัดเศษผลิตภัณฑ์และภาชนะตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยมาตรฐานเมื่อจัดการกับสารเคมี โดยเฉพาะควรสวมถุงมือ แว่นตา เสื้อผ้าป้องกัน และหน้ากาก ข้อมูลความปลอดภัยโดยละเอียดมีอยู่ในแผ่นข้อมูลความปลอดภัยของ Arvox Pro หิน + คอนกรีต A และ B

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลเหล่านี้ถูกรวบรวมตามความรู้ปัจจุบันของเรา ไม่ใช่การรับประกันคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เนื่องจากการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เราแนะนำให้ทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง แผ่นข้อมูลความปลอดภัยพร้อมข้อควรระวังสำหรับการจัดการหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ Arvox Pro มีให้ตามคำขอและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณควรขอและศึกษาข้อมูลแผ่นความปลอดภัยก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท ไวร์ สโตน พัทธา จำกัด

การใช้งานด้วยมือ

ใช้แปรง แผ่นขัด หรือฟองน้ำ
ในการทำงานกับผลิตภัณฑ์



การใช้งานด้วยเครื่อง

ควรใช้เครื่องขัดแบบหมุน
วงกลมพร้อมแผ่นขัดที่เหมาะสม
สมในการทำงานกับส่วนผสม



> คำแนะนำของเรา:

ใช้สเปรย์ที่มีระบบสองห้อง
เพื่อฉีดส่วนผสมทั้งสองพร้อมกัน



อาร์วอกซ์ โปร A

ส่วนผสม (ตาม 1272/2008/EC) โซเดียมไฮดรอกไซด์; (ตาม 648/2004/EC) ไม่มีข้อมูลสำคัญ

ลักษณะ	ไล
สี	ไม่มีสี
กลิ่น	กลิ่นเด่น/ต่าง
ความหนาแน่น	1.106 กรัม/ซม. ³
ความหนืด	15 mPa.s
พีเอช	14

อาร์วอกซ์ โปร B

ส่วนผสม (ตาม 648/2004/EC): สารฟอกขาวชนิดออกซิเจน 5% - <15%

ลักษณะ	เหมือนน้ำ
สี	ไม่มีสี
กลิ่น	อ่อนมาก เฉพาะตัว
ความหนาแน่น	1.026 กรัม/ซม. ³
ความหนืด	1.1 mPa.s
พีเอช	3-4

ค่าที่วัดได้ที่อุณหภูมิ 20° C